

最新開発品紹介

親水性コーティング新規開発品グレード

親水性 / HP-52272

品番	HP-52272	HP-54022	PET
主成分	ポリシロキサン	ポリシロキサン 有機高分子	—
主溶媒	アルコール 酢酸エチル	アルコール	—
表面抵抗率 (Ω/□)	10^{10}	10^9	$>10^{14}$
水接触角 (°)	4.4	8.1	70
特長	防曇性 親水性	難接着基材対応 防曇性	—

塗工：バーコーター#5 / 乾燥：125 °C, 1 min/ 基材：PET

防曇性 / HP-52272



高透明・低抵抗CNTコーティング剤新規開発品

品番	CS-6301	CS-5302	開発品①	PET
主成分	ポリシロキサン/CNT	ポリシロキサン/CNT	ポリシロキサン/CNT	-
主溶媒	IPA / n-BuOH	IPA / n-BuOH	IPA / n-BuOH	-
表面抵抗値 (Ω/□)	$10^7 \sim 10^8$	$10^5 \sim 10^6$	10⁴～10⁵	$>10^{14}$
密着性 (クロスカット)	はく離なし	はく離なし	はく離なし	-
全光線透過率 (% / 550 nm)	89	87	91	88

塗工：バーコーター#5 / 乾燥：125 °C, 1 min/ 基材：PET

耐擦過CNTコーティング剤新規開発品

品番	CS-3002	開発品②
主成分	ポリシロキサン/CNT	ポリシロキサン/CNT
主溶媒	水	水
表面抵抗値(Ω/□)	$10^6 \sim 10^7$	$10^5 \sim 10^6$
密着性(クロスカット)	はく離なし	はく離なし
全光線透過率(% / 550 nm)	90	90
耐擦過性(不織布)	×	◎

塗工：バーコーター#5 / 乾燥：125 °C, 1 min/ 基材：PET



コルコート株式会社 ケミカル事業部 営業開発部
COLCOAT CO.,LTD. E-mail: chemical1@colcoat.co.jp


TEL: 03-3762-5271
FAX: 03-3763-4096

Newly Developed Products

Newly Developed Products: Hydrophilic Grade

Hydrophilicity/HP-52272

	HP-52272	HP-54022	PET
Main Ingredient	Polysiloxane	Polysiloxane Organic Polymers	—
Solvent	Alcohol Ethyl acetate	Alcohol	—
Surface Resistivity (Ω/\square)	10^{10}	10^9	$>10^{14}$
Contact Angle of Water($^\circ$)	4.4	8.1	70
Characteristics	Hydrophilic Anti-fogging	Good Adhesion Anti-fogging	—



Anti-fogging/HP-52272



Curing Condition : 125 °C, 1 min (bar coater #5)

Development Products: High Transparent and Low Surface Resistivity

	CS-6301	CS-5302	Development Product①	PET
Main Ingredient	Polysiloxane/CNT	Polysiloxane/CNT	Polysiloxane/CNT	-
Solvent	IPA / <i>n</i> -BuOH	IPA / <i>n</i> -BuOH	IPA / <i>n</i> -BuOH	-
Surface Resistivity (Ω/\square)	$10^7 \sim 10^8$	$10^5 \sim 10^6$	$10^4 \sim 10^5$	$>10^{14}$
Adhesion Test	No Peeling	No Peeling	No Peeling	-
Total Light Transmittance (% / 550 nm)	89	87	91	88

Curing Condition : 125 °C, 1 min (bar coater #5)

Development Products: Scratch Resistance and Low Surface Resistivity

	CS-3002	Development Product②
Main Ingredient	Polysiloxane/CNT	Polysiloxane/CNT
Solvent	Water	Water
Surface Resistivity (Ω/\square)	$10^6 \sim 10^7$	$10^5 \sim 10^6$
Adhesion Test	No Peeling	No Peeling
Total Light Transmittance (% / 550 nm)	90	90
Scratch Resistance (Non-Woven Fabric)	×	◎

Curing Condition : 125 °C, 1 min (bar coater #5)



コルコート株式会社
COLCOAT CO.,LTD.

SALES AND DEVELOPMENT DEPARTMENT, CHEMICAL DIVISION
TEL: 81-3-3762-5271 E-mail: chemical1@colcoat.co.jp